


STRUCTURE DU CARTON



CERTIFICATIONS



Certifié
ISEGA

La marque de la
gestion forestière
responsable

LES PLUS PRODUIT

Rigidité supérieure
Excellent rendu d'impression,
apte à une large gamme d'utilisations
(emballage, applications graphiques)

APPLICATIONS

Packaging, plaquette

MODES D'IMPRESSION

Offset, Flexographie

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Grammage g/m ²	Blancheur recto %	Épaisseur µm	Rigidité Taber 15°	
			md/sm mNm	cd/st mNm
ISO 536				
210	87	305	8,8	4,4
225	87	356	12,6	6,3
240	87	381	16,4	8,2
262	87	406	21,8	10,9
275	87	457	24,1	12
285	87	483	27,6	13,8
310	87	533	33,9	17
330	87	559	38,9	19,4
350	87	584	43,8	21,9

TOLÉRANCES

Grammage	Blancheur recto	Épaisseur	Rigidité
± 4 %	≥ 85	± 5 %	-

